

NINA 01 SRC



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20347:2012	RISULTATO	REQUISITO
TOMAIO: Microfibra traspirante PESO 256 gr	5.4.6 Permeabilità al vapore acqueo Coefficiente di permeabilità	29,6 mg/cm ² h 237,4 mg/cm ²	≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
FODERA ANTERIORE: tessuto sintetico, traspirante, antibatterico, resistente all'abrasione.	5.5.2 Resistenza all'abrasione (secco) Resistenza all'abrasione (bagnato) 5.5.3 Permeabilità al vapore acqueo Coefficiente di permeabilità	No fori No fori 66,5 mg/cm ² h 532,2 mg/cm ²	51.200 cicli 25.600 cicli ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
FODERA POSTERIORE: tessuto sintetico, traspirante, antibatterico, resistente all'abrasione.	5.5.2 Resistenza all'abrasione (secco) Resistenza all'abrasione (bagnato) 5.5.3 Permeabilità al vapore acqueo Coefficiente di permeabilità	No fori No fori 66,5 mg/cm ² h 532,2 mg/cm ²	51.200 cicli 25.600 cicli ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
SOTTOPIEDE: in tessuto traspirante, antistatico, anatomico	5.7.4.2 Resistenza all'abrasione (secco) Resistenza all'abrasione (bagnato)	No fori No fori	25.600 cicli 12.800 cicli
SUOLA: PU1D, antiscivolo, SRC	5.8.3 Resistenza all'abrasione 5.11 Resistenza allo scivolamento su ceramica con detergente Piatto Inclinata Resistenza allo scivolamento su acciaio con glicerina Piatto Inclinata	82 mm ³ 0,45 0,34 0,24 0,24	≤ 250 mm ³ ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

MISURE : 34-42

MONDOPOINT: 10,5