

	SCHEDA TECNICA		ID-Doc-34
	TECHNICAL DATA SHEET		REV: 1.0
	FICHE TECHNIQUE		
	Emessa da: TEC+PROD		Data: 22/07/2016
	Approvata da: GM		Pag. 1 di 3

FILM 12/50 NPL – TERMOSALDANTE – NEUTRO

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE / CODE DU PRODUIT: T1250NH

STRATIGRAFIA STRATIGRAPHY STRATIGRAPHIE	PRODOTTO PRODUCT PRODUIT	DIMENSIONI +/- 10% DIMENSIONS +/- 10% DIMENSIONS +/- 10%	
		gr/m ²	MY
	PET	16.8	12
	ADESIVO/BINDER/ADHESIF	2.0	2
	PP	45.5	50

CARATTERISTICHE FISICHE / PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS EPAISSEUR TOTALE	DIN 1784 MY	64.0 +/- 5%
PESO WEIGHT POIDS	DIN 1784 gr/m ²	64.3 +/- 5%
RESA YIELD RENDEMENT	m ² /Kg	15.55 +/- 5%
ALLUNGAMENTO ELONGATION ALLONGEMENT	%	75
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	°C	> 130

	SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHE TECHNIQUE		ID-Doc-34
	Emessa da: TEC+PROD		REV: 1.0
	Approvata da: GM		Data: 22/07/2016
			Pag. 2 di 3

DESCRIZIONE PRODOTTO:

FILM ACCOPPIATO ADATTO PER CONTENITORI IN POLIPROPILENE (PP)

TERMOSALDANTE / NON PELABILE

ALTEZZA NASTRO: Come da specifiche di ordine

DIAMETRO INTERNO BOBINE: 76 MM CARTONE

Conforme alle condizioni di test OM 5 (2 ore a 100 °C (simulante D2) o ad una temperatura di riflusso (simulante A, B, C, D1) o per 1 ora a 121 °C. Il film è inoltre compatibile per conservazione in forno (no grill) per un periodo di 4 h a 120° C

***Le temperature di esercizio sono indicative, variano in base a tempo di termosigillatura e pressione applicata**

PRODUCT DESCRIPTION:

DOUBLE LAYER FILM SUITABLE FOR POLYPROPYLENE (PP)

THERMOSEALABLE / NON PEELABLE

TAPE WIDTH: As order specification

COILS INNER DIAMETER: 76 MM CARDBOARD

Complies with OM 5 test conditions (2 hours at 100 ° C (simulant D2) or at a reflux temperature (simulating A, B, C, D1) or for 1 hour at 121 ° C. Film is also compatible for preservation in the oven (no grill) for a period of 4 hours at 120 ° C

***Operating Temperatures are approximate, depending on thermo-sealing time and applied pressure**

DESCRIPTION DU PRODUIT:

FILM LAMINE ADAPTE POUR CONTENEURS EN POLYPROPYLENE (PP)

THERMOSCELLANT / NON PELABLE

HAUTEUR DU RUBAN: Comme spécifié dans la commande

DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE LA BOBINE: 76 MM CARTON

Conforme aux conditions d'essai OM 5 (2 heures à 100 ° C (simulant D2) ou à une température de reflux (simulant A, B, C, D1) ou pendant 1 heure à 121 ° C. Le film est aussi compatible pour conservation au four (sans fonction grille) pendant 4 heures à 120 ° C

***La temperature de fonctionnement est indicative, ça depends du temps de thermoscellage et la pression appliquée**

	SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHE TECHNIQUE		ID-Doc-34
	Emessa da: TEC+PROD		REV: 1.0
	Approvata da: GM		Data: 22/07/2016
			Pag. 3 di 3

NOTE:

GARANZIA: 12 MESI con prodotto conservato in magazzino. Conservare in luogo fresco e asciutto (max 30°C) , al riparo dall'umidità (Rif. Linee Guida Reclami, disponibile a richiesta e sul sito internet)

SMALTIMENTO: SECONDO NORME LOCALI VIGENTI, FILM COMPOSITO ACCOPPIATO PET/PP RACCOLTA INDIFFERENZIATA; ANIMA CARTONE RICICLABILE CARTA; SACCHETTO RICICLABILE PE

I valori sopra riportati sono tipici di laboratorio, precisi e aggiornati in base alle rilevazioni effettuate. I risultati, tuttavia, dovrebbero essere considerati solo come una guida generale delle proprietà del materiale e non come garanzia. Inoltre alcune delle suddette proprietà possono variare, come risultato dagli sforzi del fornitore per migliorare la qualità e le prestazioni del prodotto. Tecnoservice Imballaggi srl suggerisce ai Sigg. Clienti di controllare i valori di cui sopra e la compatibilità del prodotto con la propria produzione, prima di utilizzare qualsiasi dei nostri prodotti. Tecnoservice Imballaggi srl non garantisce, né si assume alcuna responsabilità derivante dall'uso improprio dei nostri prodotti.

NOTES:

WARRANTY: 12 MONTHS with the product stocked in warehouse. Store in fresh (max. 30°C), dry place, keep away from humidity (Ref. Claim Policy available on request and on website)

DISPOSAL: ACCORDING TO LOCAL LAW, COMPOSITE LAMINATE DOUBLE LAYER PET/PP NON-RECYCLABLE; CARDBOARD CORE RECYCLABLE PAPER; PLASTIC BAG RECYCLABLE PE

The figures are typical laboratory values, based on internal research, precise and up to date. The results, however, should be considered only as a general guide to material properties and not as a guarantee. In addition, some of the above properties may vary, as a result of the supplier efforts to improve the quality and performance of the products. Tecnoservice Imballaggi srl suggests to its Customers to check the above-mentioned product values and the compatibility with their own production before using any product. Tecnoservice Imballaggi srl does not guarantee, or assume any liability for improper use of its products.

NOTES:

GARANTIE: 12 MOIS avec le produit stocké dans l'entrepôt. Conserver dans un endroit sec et fraîche (max. 30 °C), à l'abri de l'humidité. (Ref. Politique de Gestion des Réclamations available à requête ou sur le site internet)

ELIMINATION: SELON LA LOI LOCALE, FILM POLYLAMINATE COMPOSITE PET/PP – NON RECYCLABLE; AME DE CARTON RECYCLABLE PAPIER; SACHET RECYCLABLE PE

Les chiffres énumérés ci-dessus sont des valeurs typiques de laboratoire, basés sur recherche interne, précises et à jour. Les résultats, cependant, devrait être considéré seulement comme un guide général pour les propriétés des matériaux et non pas comme une garantie. Aussi, quelques-unes des propriétés ci-dessus peuvent varier, à la suite des efforts des fournisseurs pour améliorer la qualité et la performance des produits. Tecnoservice Imballaggi srl propose à ses Clients de vérifier les valeurs des produits ci-dessus mentionnées et la compatibilité avec leur production avant d'utiliser tout produit. Tecnoservice Imballaggi srl ne garantit pas, ou assume la responsabilité d'une mauvaise utilisation de ses produits.